


Position Röckelein Franken City - System aus 4 Steingrößen

 zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsrippen, nach DIN EN 1338 Typ DI bzw. DIK
 bzw. nach DIN EN 1339 Typ DILPU

 Größe (mm): 400 x 200 200 x 200 350 x 200 450 x 200

 Höhe (mm): 100 (4-fach verschiebesicher)

 Kantenausbildung: Mikrofase

 Oberfläche: Betonrau

 Farbe: Betongrau Anthrazit Coloriert Marmoriert
 Anthrazit-Nuanciert

 Oberfläche: Kugelgestrahlt

 Farbe: Betongrau Anthrazit

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3-5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Um Beschädigungen an den Pflastersteinen zu vermeiden ist darauf zu achten, dass nur in Richtung der Längsfugen abgerüttelt werden darf. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren.

			Gesamtsumme netto
m ² á	€	=	€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe

 Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

 Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

 Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de